

COOLANT M4.0 READY TO USE

gebrauchsfertiges Si-OAT-Kühlerschutzmittel

Beschreibung

COOLANT M4.0 Ready to use ist ein auf Ethylenglykol-Basis aufgebautes gebrauchsfertiges Kühlerschutzmittel bei welchem organische und Silikatechnologie kombiniert wurde. So bietet das Kühlerschutzmittel in modernsten, insbesondere bei hochbelasteten Motoren einen leistungsfähigen Schutz.

Produktmerkmale

- nitrit-, amin- und boratfrei
- frei von 2-Ethylhexansäure
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- hervorragende Verträglichkeit mit handelsüblichen Dichtungen, Schläuchen, Elastomeren und Kunststoffen
- hohe chemische Stabilität
- keine Ausflockungen / Ablagerungen



Einsatzbereich

Dieses Kühlerschutzmittel schützt Motoren, Kühler, Wasserpumpen und Wärmetauscher von Frost, Korrosion und Überhitzung. Es verhindert auch wirkungsvoll Ablagerungen im Kühlsystem.

Anwendung

Um die besonderen Anwendungsvorteile wie verbesserter Korrosionsschutz und lange Wechselintervalle zu gewährleisten, wird eine Vermischung mit anderen Kühlerschutzmitteln nicht empfohlen.

Hinweis

Selbst bei biologisch abbaubaren Produkten ist eine fachgerechte Entsorgung unerlässlich! Das MOTOREX COOLANT M4.0 RTU ist mit destillatgleichem Wasser welches die Norm VDE5010 erfüllt, angemischt worden. Erfüllt die Anforderungen von Kubota und Iseki ab Jg. 2016. Zudem erfüllt es die DUCATI Anforderungen vollumfänglich. Bitte beachten Sie die Herstellervorschriften.

Spezifikationen

ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210 TYP III-FF, BS 6580-2010, CUNA NC 956-16, AS 2108-2004, JIS K2234, ÖNORM V 5123, SAE J1034

Safety & Performance

CUMMINS CES 14603, DEUTZ DQC CC-14, SANS 1251:2005, SH 0521-1999, MB 326.5 -> DTFR 29D120, LIEBHERR LH-01-COL3A, MAN 324 SI-OAT, MB 326.6, MTL 5048, SCANIA TB 1451, VW G 12++/ TL 774-G, VW G 13 / TL 774-J

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			pink
Basis			Ethylenglykol
Dichte bei 20°C		g/cm ³	1.067
Viskosität bei 20°C	DIN 51562-1	mm ² /s	2.0
Siedepunkt	DIN EN ISO 3405	°C	> 100
Biol. Abbaubarkeit	OECD 301A	%	> 80
Gemisch			50/50
Gefrierpunkt		°C	-38
Bitterstoffgehalt		ppm	37

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

MOTOREX AG
Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 62 919 75 75
motorex.com
03.10.2024 / 02

MOTOREX GmbH
Lilienthalstrasse 30-32
64625 Bensheim, Deutschland
Tel. +49 6251 974910
motorex.com

MOTOREX GmbH
Bahnhofstrasse 1
5400 Hallein, Österreich
Tel. +43 6245 80922
motorex.com