

# CROSS POWER 4T SAE 5W/40 MA2

Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl für 4-Takt-Off-Road-Motorräder

## Beschreibung

Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl, speziell für 4-Takt-Off-Road-Motorräder entwickelt. Während dieser Entwicklung - in enger Zusammenarbeit mit Rennteams und Motorradherstellern - wurde den spezifischen Besonderheiten im Off-Road-Bereich Rechnung getragen. Die JASO MA2-Freigabe garantiert das einwandfreie Funktionieren von Ölbadkupplungen.

## Produktmerkmale

- vollsynthetisch (Fully Synthetic)
- speziell für den Off-Road Einsatz abgestimmt
- Rennsport-Qualität
- Extrem temperatur- und scherstabil
- katalysatorgeprüft
- ideal für Ölbadkupplungen (JASO MA2-Freigabe)



## Einsatzbereich

MOTOREX CROSS POWER 4T ist in drei unterschiedlichen Viskositäten für den Off-Road-Bereich erhältlich. Ideal für Motorräder mit Ölbadkupplungen. Erfüllt sämtliche Herstellervorschriften.

## Spezifikationen

API SM, API SN, API SP, JASO MA2

## Technische Kenndaten

| Eigenschaften                  | Prüfung nach    | Einheit            | Werte     |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Farbe                          |                 |                    | gelbbraun |
| Viskosität                     |                 |                    | SAE 5W/40 |
| Dichte bei 20°C                |                 | g/cm <sup>3</sup>  | 0.852     |
| Viskosität bei 40°C            | DIN 51562-1     | mm <sup>2</sup> /s | 88.5      |
| Viskosität bei 100°C           | DIN 51562-1     | mm <sup>2</sup> /s | 14.7      |
| Viskositätsindex               | DIN ISO 2909    |                    | 174.0     |
| Viskosität nach HTHS bei 150°C | CEC-L-36 A-97   | mPa.s              | >= 3.5    |
| Flammpunkt                     | DIN EN ISO 2592 | °C                 | >= 200    |
| Pourpoint                      | ASTM D5950      | °C                 | -45       |
| NOACK                          | CEC L-40-A-93   | %                  | 5.70      |
| Sulfatasche-Gehalt             | DIN EN ISO 6245 | %                  | 0.81      |
| TBN                            | DIN ISO 3771    | mg KOH/g           | 7.30      |
| CCS                            | ASTM D5293      | mPa.s              | 4300      |
| CCS Temperatur                 | ASTM D5293      | °C                 | -30       |

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.